

Laboratorium:	Mowap/LafargeKruszywa i Beton	Nr atestu:	Kontrola
---------------	-------------------------------	------------	----------

Pochodzenie kruszywa:	Lafarge Kruszywa i Beton
-----------------------	--------------------------


Oznaczenie kruszywa:	Wapno nawozowe, typ węglanowy, odmiana 05
----------------------	---

Data pobrania:	08 05 2013
Data badania:	08 05 2013
Data wystawienia:	08 05 2013

Skład ziarnowy			
Bok oczka sita	Masa [g]	Pozostaje na sicie [%]	Przechodzi przez sito [%]
< 0,063	329,2	31,6	-
0,063	70,0	6,7	31,6
0,125	81,3	7,8	38,3
0,250	110,3	10,6	46,1
0,5	159,0	15,3	56,7
1,0	234,5	22,5	72,0
2,0	56,0	5,4	94,5
4,0	1,2	0,1	99,9
SUMA:	1041,5	100,0	100,0

	Przechodzi przez sito [%]	
pyły	31,6	
D/4	56,7	≥ 50
D	94,5	≥ 90
2D	99,9	

Zawartość CaO
47,16%



badanie wykonał:

**K ORCZYK**

podpis:

-----